

Technische fiche



Toepassing: Flexibele banen voor
waterafdichtingen – Deel 2: Folies voor
toepassing achter gevelbekleding
EN 13859-2

Productreferentie (style)
Materiaal

2066B
**Niet geweven HDPE flash spunbond in combinatie met
transparante halogeenvrije vlamvertragende acrylic laklaag**

Taal
Toepassing voor

Nederlands
België / Nederland

EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	NOMINAAL	MINIMAAL	MAXIMAAL
FUNCTIONALITEIT : WEERBESTENDIG, WATERDICHT EN DAMPOPEN, BRANDKLASSE					
Brandklasse *	EN 13501-1	klasse	B-s1,d0	-	-
Dampoverdracht (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Temperatuurbestendigheid	-	°C	-	-40	+100
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	°C	-	-	-40
Weerbestendigheid	-	maanden	-	-	4
Product dikte / functionele laag dikte	-	µm	175 / 175	-	-
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Waterkolom	EN 20811	m	1,3	-	-
EIGENSCHAPPEN					
Gewicht per m ²	EN 1849-2	g/m ²	68	62	74
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	15	10	20
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	18	11	25
Scheurweerstand in langsrichting	EN 12310-1	N	45	25	70
Scheurweerstand in dwarsrichting	EN 12310-1	N	40	25	65
EIGENSCHAPPEN NA VEROUDERING					
Veroudering na UV en warmte	EN 1297 & EN 1296				
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	N/50mm	240	190	290
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	10	6	14
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	N/50mm	240	180	300
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	12	7	17
ADDITIONELE EIGENSCHAPPEN					
Lengte (klant gerelateerd, uitgedrukt in m)	EN 1848-2	Afwijking in %		0	-
Breedte (klant gerelateerd, uitgedrukt in mm)	EN 1848-2	Afwijking in %	0	-0,5	+1,5
Rechtheid	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-2	%	-	-	1
Weerstand tot luchtinsijpeling	EN 12114	m ³ /(m ² h 50Pa)	-	-	2
Windscherm	-	-	ja	-	-

(*): geïnstalleerd op minerale wol, minerale vezelplaten of vrijhangend: B-s1, d0 / geïnstalleerd op hout: D-s2, d2

Geldig vanaf: 01/12/2017
Eerste datum CE markering: 29/10/2012

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0799-CPR-128

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Klantendienst +32 (0)15 40 48 01
Fax +352 3666 5021
tyvek.info@dupont.com
www.construction.tyvek.com

Enkele testmethoden zijn volgens de EN 13859-2:2014 en/of volgens het ISO 9001:2008 gecertificeerde DuPont kwaliteitstelsysteem gewijzigd (voor meer informatie gelieve uw regionale DuPont vertegenwoordiger te raadplegen). Deze informatie is gebaseerd op de kennis waarover wij thans beschikken. Deze wordt aangeboden in samenhang met de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad. Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt als mogelijke leidraad voor de eigen tests van de gebruiker. De gebruiker moet zelf testen of onze producten geschikt zijn voor de door hem gewenste specifieke toepassingen die anders zijn als de hierin beschreven toepassing. Deze informatie wordt herzien als er meer kennis en ervaring beschikbaar is. DuPont kan niet instaan voor de resultaten en aanvaardt geen enkele verplichting of juridische aansprakelijkheid met betrekking tot deze informatie voor toepassingen die anders zijn als de hierin beschreven toepassing, omdat DuPont onmogelijk rekening kan houden met alle variaties in de condities waarin de toepassingen uitgevoerd worden. Uit deze publicatie kunnen geen licentierechten worden afgeleid. De hier verstrekte informatie heeft niet tot doel inbreuk te maken op bestaande patenten. Informatie over de productveiligheid is op aanvraag leverbaar. Dit gegevensblad is een gedrukt document en is geldig zonder ondertekening.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.